FC15

first ceramic

50 мл

Керамическое покрытие HENDLEX FC15 - это прочное и простое в использовании керамическое покрытие для ЛКП автомобиля, а также для винила и полиуретановой пленки (PPF), в том числе для матовых (придает минимальный эффект сатина).
Данное покрытие обеспечивает химическую стойкость и упрощает дальнейший уход за обработанной поверхностю . Благодаря усилиям инженеров и химиков удалось добиться создания продукта, который прекрасно работает как монослойное покрытие. При соблюдении технологии нанесения и должном уходе срок работы покрытия может достигать 50 контактных моек. Простота нанесения данного покрытия позволит работать не только профессионалам, но и энтузиастам.

СВОЙСТВА:

- Простое нанесение
- Повышает твердость поверхности
- Наделяет поверхность сильными антистатическими свойствами
- Высокий эффект глянца; Сильно подчеркивает чистоту поверхности, придавая ей больший блеск
- Придает эффект легкой очистки и сильные гидрофобные свойства
- Обеспечивает высокий эффект скольжения
- Защищает поверхность от агрессивного воздействия: кислоты, щелочи, реагентов и УФ-излучения

Химические свойства:

Термостойкость: -30°C to +150°C

Химическая стойкость: 2<pH<13

Твердость: 9H (ISO 15184)

Угол контакта с водой: 110°

Спецификация:

Область применения: лакированные детали, окрашенный и текстурный пластик,

Долговечность – в зависимости от условий эксплуатации до 50 моек

Свойства покрытия – гидрофобные, олеофобные, антистатические

Срок годности – 1 год без вскрытия упаковки

Упаковка:

Стеклянный флакон емкостью 50мл

Внимание !

Не наносите покрытие на матовые поверхности или под прямыми солнечными лучами.
Подходящий диапазон температур нанесения:
от +10 °C до +25 °C.
Не наносите покрытие, если температура превышает +30 °C.

Расход:
10-12 мл/слой на ЛКП средне размерного автомобиля.

15-20 мл/слой PPF средне размерного автомобиля

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: P260 – Не вдыхайте пыль/дым/газ/туман/пары/ аэрозоли. P280 – Наденьте защитные перчатки/защитную одежду/средства защиты глаз/лица. P301 + P330 + P331 – ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: прополоскать рот. НЕ вызывайте рвоту. P303 + P361 + P353 – ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снимите всю загрязненную одежду. Промойте кожу водой [или примите душ]. P305 + P351 + P338 – ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снимите контактные линзы, если они есть и это легко сделать. Продолжайте полоскание. P310 – Немедленно обратитесь в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/к врачу.

УКАЗАНИЯ ПО ОПАСНОСТИ: H226 – Легковоспламеняющиеся жидкость и пар. H302 – Вреден при проглатывании. H314 – Вызывает сильные ожоги кожи и повреждение глаз.

Произведено:
UAB “Baltic Nano Technologies”
Kaunas, Lithuania
Бренд : Hendlex

FC15

first ceramic

Инструкция по нанесению покрытия

Подготовка: вымойте автомобиль/мотоцикл, соблюдая технологию двухфазной мойки и очистите поверхность от глубоких загрязнений (битум, металлические вкрапления, насекомые и прочие), если таковые имеются. Высушите, используя не только микрофибровые полотенца, но и воздух под давлением, убедитесь, что на поверхности не осталось воды.

Если во время мойки использовался состав для быстрой сушки или транспортное средство было покрыто полимерным составом или воском, то используйте состав для удаления восков, согласно инструкции.

Для лучшего результата рекомендуется отполировать лакированные поверхности ТС. После полировки удалите пылевые остатки полировальных паст, для этого вымойте и высушите авто/мото. Непосредственно перед нанесением очистите поверхность с помощью состава HENDLEX PAINT PREPARE.

Нанесение покрытия:

1. Возьмите микрофибровую салфетку и положите её на аппликатор со стороны, где к нему приклеен поролоновый слой. Заправьте салфетку в предварительно сделанные на торцах аппликатора вырезы

2. Откройте флакон и в самом начале обильно смочите составом аппликатор с салфеткой (10-12 капель), в последующем добавляйте по 5-6 капель.

3. Равномерно наносите состав на поверхность используя продольно-поперечную траекторию при движении аппликатором. Не рекомендуется делать круговые движения. Старайтесь наносить продукт равномерно и без пропусков. Давление на аппликатор должно быть минимальным, без сильного нажима, достаточное для того, чтобы его можно было сдвинуть. Наносите защитное покрытие участками 60x60 см.

4. Подождите определенное время:
- при значении температуры до +20°C – время, через которое необходимо располировать покрытие составляет до 12 минут (**для PPF до 7 минут**);
- при значении температуры от +20°C до +25°C - время, через которое необходимо располировать покрытие составляет до 7 минут (**для PPF до 5 минут**);
- при значении температуры выше +26°C – время технологической выдержи перед располировкой сократиться до 3 минут (**для PPF до 2 минут**)

5. Микрофибровым полотенцем с коротким ворсом снимите излишки керамики с поверхности и затем располируйте поверхность микрофибровым полотенцем со средним ворсом высокой плотности. Убедитесь, что не осталось нерасполированных участков.

На заметку!

Не допускать высыхания состава на поверхности! В случае если состав высох и видны следы - удалите нанесенный состав при помощи сольвентового обезжиривателя либо при помощи полировки

ВАЖНО:

Перед нанесением покрытия на поверхность убедитесь, что температура в помещении соответствует рекомендациям и её значение в диапазоне от + 10°C до + 25°C. От значения температуры будет меняться время технологической выдержки:

Рекомендуемый период кристаллизации покрытия:

- если температура ниже + 22°C – 24 часа;
- если температура выше + 22°C – 12 часа

Не мыть ТС не менее 7 дней. В зависимости от температуры окружающей среды покрытие полностью кристаллизуется за 7 дней

Произведено:
UAB “Baltic Nano Technologies”
Kaunas, Lithuania
Бренд : Hendlex