



NANO CERAMIC COATING MATTE

Нано-керамическое покрытие для матовых поверхностей

50 мл

Hendlex Nano Ceramic Coating Matte сохраняет естественный матовый или сатиновый вид поверхности, одновременно подчёркивая глубину цвета без добавления глянца. Покрытие рассчитано на защиту до 2 лет, создаёт гидрофобную поверхность, активно отталкивает воду и облегчает самоочистение. Подходит для матового лакокрасочного покрытия, PPF-плёнок, виниловых плёнок и карбона. Состав устойчив к УФ-излучению, нагреву и химическим воздействиям, помогает защитить поверхность от пятен, загрязнений и лёгких следов мойки.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поверхности применения	Матовые и сатиновые поверхности, включая ЛКП, PPF, винил и карбон.
Расход	50 мл — 2-3 автомобиля в зависимости от поверхности.
Долговечность	До 2 лет в зависимости от условий эксплуатации.
Термостойкость	-30 °C до +150 °C.
Химическая стойкость	3 < pH < 12.
Угол контакта с водой	100°.
Срок годности	1 год без вскрытия упаковки.
Условия хранения	+5 °C до +25 °C.
Период отверждения	24 часа — начальный; 7 дней — полный.
Упаковка	Состав 50мл. – 1шт, аппликатор 1 шт.

СВОЙСТВА

- Сохраняет естественный матовый или сатиновый эффект без добавления блеска.
- Подчёркивает цвет и визуальную глубину поверхности.
- Обеспечивает защиту до 2 лет.
- Формирует очень гладкую гидрофобную поверхность для более лёгкого ухода.
- Обладает стойкостью к УФ-излучению, нагреву и химическим воздействиям.
- Подходит для матового ЛКП, РРФ, виниловых плёнок и карбона.
- Наносится в один слой.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Поверхность должна быть тщательно вымыта, полностью обезжирена и освобождена от остатков прежних покрытий или восков.
2. Перед нанесением убедитесь, что поверхность полностью сухая. Для наилучшего результата рекомендуется использовать Hendlex Paint Prepare.
3. Полностью смочите аппликационную подушку составом. Во время работы поддерживайте её влажной, добавляя по 5–6 капель.
4. Наносите плотный равномерный влажный слой на небольшой участок поверхности.
5. Убедитесь, что не осталось необработанных участков.
6. Оставьте покрытие примерно на 5 минут.
7. Располируйте поверхность микрофибровой салфеткой до ровного однородного финиша.

ВНИМАНИЕ!

- Температура нанесения: от +10 °C до +25 °C, рекомендуемая — около +20 °C.
- Не наносите покрытие при температуре выше +30 °C.
- Не работайте под прямыми солнечными лучами.
- После нанесения обязательно полностью располируйте поверхность.
- Хранить в недоступном для детей месте.

Опасные вещества: Углеводороды C9-C10, n-алканы, изоалканы, циклы, <2% ароматических соединений; циклосилазаны, di-Me, Me hydrogen, полимеры с di-Me, Me hydrogen silazanes, продукты реакции с 3-аминопропилтриэтоксисиланом.

Меры предосторожности: Использовать защитные перчатки, защитную одежду, средства защиты глаз и лица. При проглатывании прополоскать рот и не вызывать рвоту. При попадании на кожу или в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Хранить в закрытом месте.