



PRECISION

Нано-керамическое покрытие

100 мл

Hendlex Signature Class Precision, также известное как Precision — высокоэффективное керамическое покрытие для долгосрочной защиты лакокрасочного покрытия автомобиля. Формула на основе системы CARBONICON, в которой углерод, азот и кремний связаны в керамические связи типа Si-N-C, создаёт прочный защитный барьер от широкого спектра внешних воздействий. Покрытие придаёт поверхности выраженную стеклоподобную гладкость, снижает прилипание загрязнений и облегчает дальнейший уход. Заявленная долговечность основана на реальных условиях эксплуатации; при гаражном хранении и правильном уходе защита может сохраняться дольше. Поставляется в наборах и во флаконах по 100мл.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поверхности применения	Окрашенные и лакированные поверхности, пластик и металлы.
Расход	100 мл на 3-5 автомобиля среднего размера при двухслойном нанесении.
Долговечность	До 3 лет в зависимости от условий эксплуатации.
Термостойкость	-50 °C до +150 °C.
Угол контакта с водой	114°.
Срок годности	1 год без вскрытия упаковки.
Условия хранения	+5 °C до +25 °C.
Период отверждения	24 часа — начальный; 7 дней — полный.

СВОЙСТВА

- Защищает от окисления, коррозии, кислот, щелочей и УФ-излучения.
- Обеспечивает защиту от низких и высоких температур.
- Помогает снизить риск появления мелких царапин, следов от птичьего помёта и древесного сока.
- Придаёт поверхности выраженные гидрофобные свойства.
- Помогает минимизировать образование льда и голограмм.
- Снижает налипание пыли и облегчает удаление дорожной соли.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Откройте флакон и полностью смочите аппликационную подушку или салфетку составом. В процессе нанесения поддерживайте её влажной, добавляя по 5–6 капель.
2. Наносите покрытие равномерно продольно-поперечными движениями. Не используйте круговые движения. Обрабатывайте по одной панели за раз и старайтесь наносить состав от края до края, чтобы избежать следов наслоения.
3. После нанесения выдержите состав: при температуре ниже +24 °C — 7 минут; при температуре выше +24 °C — 2 минуты.
4. Не наносите покрытие при температуре выше +30 °C.
5. Располируйте поверхность качественной микрофибровой салфеткой. Убедитесь, что не осталось нерасполированных участков.
6. Рекомендуемый начальный период отверждения — 24 часа. Не мойте автомобиль не менее 7 дней. Полное отверждение покрытия происходит в течение 7 дней.

ВНИМАНИЕ!

- Температура нанесения: от +10 °C до +25 °C, рекомендуемая — около +20 °C.
- Не наносите покрытие при температуре выше +30 °C.
- Химическая стойкость покрытия: $2 < \text{pH} < 13$.
- Хранить в недоступном для детей месте.

Опасные вещества: Углеводороды C9-C10, n-алканы, изоалканы, циклы, <2% ароматических соединений; циклосилазаны, di-Me, Me hydrogen, полимеры с di-Me, Me hydrogen silazanes, продукты реакции с 3-аминопропилтриэтоксисиланом.

Меры предосторожности: Использовать защитные перчатки, защитную одежду, средства защиты глаз и лица. При проглатывании прополоскать рот и не вызывать рвоту. При попадании на кожу или в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Хранить в закрытом месте.